

Испытательная лаборатория «КвантТест»
Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ32
Срок действия с 25.08.2023 года по 24.08.2026 года
Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, Ликинское шоссе,
2в

Утверждаю:
Начальник лаборатории


Н.П. Антонов
30.11.2023 года



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 001/В-30/11/23 от 30.11.2023 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика ¹	Общество с ограниченной ответственностью производственное объединение "ГРАНИТИС". Адрес: 620063, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 108, помещ. 4
Наименование объекта испытаний ¹	Камень бортовой ГП-1
Изготовитель ¹	Общество с ограниченной ответственностью производственное объединение "ГРАНИТИС". Адрес: 620063, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 108, помещ. 4
План (метод) отбора образцов ¹	Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 001/В-30/11/23
Идентификационный номер образца	№ 001/В-30/11/23
Испытания проведены на соответствие требованиям	ГОСТ 32018-2012, ГОСТ 52875-2018, ГОСТ 23342-2012

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: П.С. Попов

Вид фактуры	Характеристика фактуры	Вид изделия	Заключение о соответствии
Полированная	Зеркальный блеск, полное выявление цвета, рисунка и структуры камня, четкое отображение окружающих предметов, без следов предыдущей обработки	Камни бортовые	Соответствует
Лощеная	Гладкая матовая, без следов предыдущей обработки	То же	Соответствует
Шлифованная	Равномерно-шероховатая со следами обработки, полученными только при шлифовке, с неровностями рельефа до 0,63 мм	Брусчатые пиленные камни. Бортовые пиленные камни. Плиты мощения	Соответствует
Пиленая	Неравномерно-шероховатая с высотой неровностей рельефа до 2 мм	То же	Соответствует
Точечная (бучардованная)	Равномерно-шероховатая с высотой неровностей рельефа до 5 мм	Брусчатые пиленные и колотые камни. Бортовые пиленные и	Соответствует

¹ Информация представлена заказчиком

Испытательная лаборатория «КвантТест»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ32

Срок действия с 25.08.2023 года по 24.08.2026 года

Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, Ликинское шоссе,
2в

		колотые камни. Плиты мощения	
Бороздчатая (кованая)	Неравномерно-шероховатая, образованная мелкими параллельными прерывистыми бороздками с высотой рельефа до 2 мм	Брусчатые пиленные и колотые камни. Камни бортовые пиленные и колотые	Соответствует
Бугристая	Рельефная, с равномерным чередованием выступов и впадин, с высотой рельефа до 10 мм при расстоянии между соседними выступами 20-40 мм	Брусчатые пиленные и колотые камни.	Соответствует
"Скала"	Обколота, с высотой неровностей рельефа от 40 до 60 мм, без следов инструмента	Бортовые пиленные и колотые камни	Соответствует
Термообработанная	Крупно-шероховатая, со следами чешуйчатого шелушения и отслаивания от поверхности лещадных частиц размером до 30 мм и высотой рельефа до 10 мм	Камни брусчатые пиленные и колотые. Камни бортовые пиленные и колотые. Плиты мощения	Соответствует
Водоструйная	Матовая, равномерно-шероховатая с выявлением структуры, цвета и рисунка камня, с высотой рельефа до 5 мм	Брусчатые пиленные камни. Бортовые пиленные камни. Плиты мощения	Соответствует

Предельные отклонения от номинальных размеров бортовых камней должны соответствовать требованиям:

Наименование размера	Предельные отклонения от номинальных размеров расстояний, мм						Заключение о соответствии
	между двумя колотыми поверхностями камней		между обработанной и колотой поверхностями камней		между двумя обработанными поверхностями камней		
	1-го класса	2-го класса	1-го класса	2-го класса	1-го класса	2-го класса	
Ширина	±10		±5		±3		Соответствует
Высота	±20	±30	±20	±30	±10	±10	Соответствует

Предельные отклонения показателей формы бортовых камней должны соответствовать требованиям:

Наименование параметра	Предельные отклонения, мм		Заключение о соответствии
	КОЛОТЫХ	ПИЛЕННЫХ	

Протокол испытаний № 001/В-30/11/23 от 30.11.2023 года

Лист 2 из 3

Испытательная лаборатория «КвантТест»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ32

Срок действия с 25.08.2023 года по 24.08.2026 года

Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, Ликинское шоссе,
2в

Прямолинейность ребра, параллельного лицевой поверхности	± 6	± 3	Соответствует
Прямолинейность ребра, перпендикулярного лицевой поверхности	± 6	± 3	Соответствует
Перпендикулярность между лицевой и фронтальной поверхностями	± 10	± 7	Соответствует
Плоскостность лицевой поверхности	± 10	± 5	Соответствует
Перпендикулярность лицевой поверхности к торцевой	± 5	± 5	Соответствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Испытанный образец соответствует ГОСТ 32018-2012, ГОСТ 52875-2018, ГОСТ 23342-2012

Примечания:

1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ